


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

PRODUCTEUR: SABLIERE DE MEILHAN EURL RUBIO
Adresse 40400 MEILHAN
Tel 05 58 44 18 43
Fax 05 58 44 18 58
nature pétrographique sable quartz >99,95%
Elaboration roulé



Partie engagement du producteur				Code produit:			
Période engagement: JUIN A DECEMBRE 2017				Code: A			
Produit: sable pour béton et mortier				G _F 85			
Classe Granulaire		0/1R		Norme XP P 18-545		Article 10	
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage							
		f		0.125		0.250	

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA₂₄
dimensions tamis	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
Vss+U	4.0	14.0	63	100	100	100	2.37	10.5%	3
Vss	3.0	10.0	60	99	100	100	2.07	10.0%	2.5
Xt	0.7	1.7	28.4	92.9	99.8	100.0	1.77		
Vsi	0.0	0.0	10	73	90	100	1.47		
Vsi-U	0.0	4.0	7	71	88	100	1.17		
sf Max	0.9	3.0	15.2	7.9	3.0	0.0			

SIGNATURE DU PRODUCTEUR

PARTIE INFORMATIVE

Essais complémentaires: 01/08/2016
 PH mesuré: 6,4 MV réelle 2,62 T/M3
 coefficient d'uniformité = D60/D10 = 0,315/0,15= 2 MV apparente 1,6 T/M3
 Na2O 0.0008% K2O 0.0016% Na2Oéq:0,0019%
 Chlorures <0,001% Sulfates 0.004% Soufre 0.004%
 Impuretés prohibées <0,001%
 Matières organiques: non détectées

Résultats de production Du 05/01/2017 au 13/07/2017

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA₂₄
dimensions tamis	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
maximun	0.9	2.5	38	97	100	100	1.90	7.1%	
Xf+1,25sf	1.0	3.5	37	95	100	100	1.78	5.4%	
moyenne Xf	0.7	1.7	28.4	92.9	99.8	100.0	1.77	4.0%	0.30
Xf-1,25sf	0.0	0.0	20	91	99.7	100	1.76	2.5%	
Minimun	0.3	0.5	24	91	99	100	1.69	2.5%	
ecart type sf	0.2	1.5	6.9	1.5	0.1	0.0	0.01	0.01	
nombre de valeurs	27	27	27	27	27	27	27	27	1

fuseaux de fabrication et spécifications

