

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**PRODUCTEUR:** SABLIERE DE MEILHAN EURL RUBIO  
**Adresse** 40400 MEILHAN  
**Tel** 05 58 44 18 43  
**Fax** 05 58 44 18 58  
**nature pétrographique** sable quartz >99,95%  
**Elaboration** roulé



**Partie engagement du producteur**  
**Période engagement:** JANVIER à JUIN 2021

**Produit: sable pour béton et mortier**  
**Classe Granulaire** 0/1R

**Norme XP P 18-545 Article 10**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Code produit:**

**Code: A**  
**G<sub>F</sub> 85**  
**f<sub>3</sub>**

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA <sub>24</sub>
<b>dimensions tamis</b>	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
V <sub>ss</sub> +U	4.0	14.0	63	100	100	100	2.35	10.5%	3
V <sub>ss</sub>	3.0	10.0	60	99	100	100	2.05	10.0%	2.5
X <sub>t</sub>	0.5	1.3	29.6	93.9	99.8	100.0	1.75		
V <sub>si</sub>	0.0	0.0	10	74	90	100	1.45		
V <sub>si</sub> -U	0.0	4.0	7	72	88	100	1.15		
sf Max	0.9	3.0	15.2	7.6	3.0	0.0			

**SIGNATURE DU PRODUCTEUR**

**PARTIE INFORMATIVE**

**Essais complémentaires:**

coefficient d'uniformité =  $D_{60}/D_{10} = 0,315/0,15 = 2$

Na<sub>2</sub>O 0.0008%

K<sub>2</sub>O 0.0015%

**PH mesuré: 6.8**

MV réelle 2,67 T/M<sup>3</sup>

MV apparente 1,6 T/M<sup>3</sup>

Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub>: 0,0018%

Chlorures <0,001%

Sulfates 0.020%

Soufre <0,002%

Impuretés prohibées <0,001%

Matières organiques: non détectées

**Résultats de production**

**Du 09/01/2020 au 17/12/2020**

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA <sub>24</sub>
<b>dimensions tamis</b>	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
maximun	0.9	2.5	35	97	100	100	1.90	7.0%	
X <sub>f</sub> +1,25sf	0.8	3.2	38	96	100	100	1.76	5.4%	
moyenne X <sub>f</sub>	0.5	1.3	29.6	93.9	99.8	100	1.75	4.0%	0.20
X <sub>f</sub> -1,25sf	0.0	0.0	21	92	99.7	100	1.73	2.6%	
Minimun	0.3	0.5	20	90	99	100	1.69	3.0%	
ecart type sf	0.2	1.5	6.9	1.5	0.1	0.0	0.01	0.01	
nombre de valeurs	41	41	41	41	41	41	41	41	1

**fuseaux de fabrication et spécifications**

